

Thermodur-diamant

High solid acrylpolish

- ▲ Tredimensionelt tværbundet kunststofdispersion til brug på meget stærkt trafikerede områder
- ▲ Fremragende filmdannende egenskaber
- ▲ Meget god fyldeevne
- ▲ Højt indhold af faste partikler
- ▲ Meget modstandsdygtigt overfor vand
- ▲ Ekstremt slid- og ridebestandig
- ▲ Modstandsdygtig overfor overfladedesinfektionsmidler



Anvendelsesområder

Velegnet på vandbestandige, grundigt afrensede gulvmaterialer eksempelvis vinyl, gummi, linoleum og absorberende natur- og kunststen. Ved belægninger med PU- eller PE slidlag skal vedhæftningen altid afprøves inden forarbejdningen.

Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. Undgå at produktet tørrer op i moppen. Dunke skal lukkes straks efter brug. Under forarbejdningen og tørring skal træk undgås.

Coating:

Alt efter overfladens sugsevne 1–2 lag i en afstand på ca. 60 minutter.

Efter grundig afrensning og kort tørretid, fordeles produktet, ufortyndet, i et tyndt jævnt lag - f. eks. med fladmop eller indvasker. Forbrug: 30,0 ml/m² pr. lag.

For ikke at ændre plejefilmoverfladens egenskaber, må rengøringsmidler med en høj andel af opløsningsmiddel kun anvendes til grundrensning. Ved en tydelig øget gennemhærdningstid ved mere end to lag må coating i så fald kun tørrengøres i de første 48 timer.



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1! Tåler ikke frost.

Indhold

Syntetisk dispersion/polish, hård polyethylene voks, vandopløselig opløsningsmiddel, harpiks, blødgører, konserveringsmiddel.
pH-værdi (koncentrat): ca. 8,5